



ANLEITUNG



TIFOO

BRONZE FARBE

Anwendungsfelder

Mit der TIFOO Bronzefarbe lässt sich auf allen Oberflächen eine Farbschicht mit dem authentischen Charakter und Glanz von Bronze erzielen. Entweder Sie lassen diese Flächen unbehandelt und in Ihrem Glanz. Gips, Stein, Holz Metall, Styropor und PVC eignen sich besonders gut für die Behandlung mit der Bronzefarbe.

In Kombination mit folgenden Patinierungen, lassen sich Alterungseffekte erzielen:

Sehr gut geeignet sind unsere Blau- (Art.No.: 02-34-00250) und Schwarzpatinierung (Art.No.: 02-17-00250).

Verwendung der Bronze Farbe

Die TIFOO Bronzefarbe wird in einem, zwei oder drei Schritten verwendet. Erst folgt die Grundierung mit der eigentlichen Farbe. Hier lassen sich bequem mehrere Schichten übereinander auftragen. Besonders wenn die Farbe im Anschluss patiniert werden soll, empfiehlt es sich zwei oder mehrere Schichten auf zu tragen. Zum trocken benötigt eine Schicht zwischen 10 und 20 Minuten. Wenn Sie weitere Schichten auf einen noch nicht vollständig getrocknete Schicht auftragen

Aufstreichen der Farbe

kann dies dazu führen, dass die oberen Schichten reißen.

Homogenisieren Sie vor dem verwenden die Farbe durch schütteln und verrühren. Danach kann die Bronzefarbe einfach mit einem Pinsel aufgetragen werden. Mit einem Ventilator oder durch Sonnenlicht lässt sich die Trocknungszeit herabsetzen. Wenn die Farbe für Ihren Anwendungszweck zu dickflüssig ist, kann sie mit Spiritus weiter verdünnt werden. Bei sehr glatten Oberflächen, kann es zu leichten Haftungsschwierigkeiten kommen. Diese lassen sich durch leichtes anrauen der Oberfläche beheben.

Nachdem die letzte Schicht der Farbe aufgetragen ist, kann die Oberfläche entweder im metallischen Glanz belassen werden oder patiniert werden.



Hier wurde ein Filz Polyester Hut mit der Bronze Farbe bestrichen. Die Bronzefarbschicht der Zahnräder wurde auf verschiedene Arten patiniert.

Für einen besonders realistischen Effekt empfiehlt es sich die Objekte zuerst schwarz und dann blau zu patinieren. Dadurch entsteht der klassische Patina Effekt, den man zum Beispiel von alten Reiterstatuen kennt.

Die Objekte können aber auch schwarz patiniert belassen werden oder nur blau patiniert werden.

Wird nur eine Blaupatinierung vorgenommen entsteht auf der Oberfläche ein Effekt, blaue Jade Vasen erinnert.



Hier zu sehen ist eine schwarz patinierte Statue und ein blau patinierter 3D-Druck. Die schwarzen Spuren / „Fließeffekte“ auf dem „Löwen“ wurden mit der „Schwarz Patinierung“ erzeugt, nachdem blau Patiniert wurde.

Die Blaupatinierung wird einfach mit einem Pinsel auf die gewünschten Stellen aufgetragen. Sie muss nicht abgewaschen werden sondern trocknet einfach ein. Dabei verfärbt sich die zunächst weiße Flüssigkeit blau.

Dies ist für diesen Prozess vollkommen normal. Die Schwarzpatinierung kann entweder aufgespritzt oder als Tauchpatinierung verwendet werden. Bei der Streichpatinierung lassen sich schöne Flieseffekte oder sogar Schriften auf den Objekten erzeugen. Es empfiehlt sich länger auf einer Stelle zu pinseln, damit die Patinierung vollständig eindringen kann.

Eine Tauchpatinierung erzeugt eine einheitliche Fläche auf den Objekten. Das Objekt kann einfach in das Bad getaucht werden und zu dem Zeitpunkt, da die gewünschte Patinierung erreicht ist mit Spiritus abgespült werden. Um die Oberfläche im Anschluss unverwundbar zu machen kann noch mit unserem Zaponlack spray die Oberfläche versiegelt werden.

Entsorgung

Inhalt/Behälter sachgerechter Entsorgung zuführen. Sicherheitshinweise auf dem Etikett durchlesen.

Tifoo - Eine Marke der MARAWE GmbH & Co. KG

Donaustauer Str. 378
Gebäude 64
93055 Regensburg

Tel.: +49 941 29020439
Fax: +49 941 29020593
E-Mail: info@tifoo.de
Web: www.tifoo.de